

HTX



Description

Self-adhesive PVC film with very High Tack adhesive designed for plotter-cut characters, logos and graphics. Suitable for the decoration of flat and porous surfaces such as wood, brick, painted panels and apolar surfaces in general. This material has achieved the reaction to fire classification (B-S1-D0) and therefore, holds the necessary requirements for wall decorations, countertops, platforms and coverings.

Colours: see colour card.

Technical information

Technical data

Film:	Calendered P.V.C.
Film Thickness (without adhesive):	80 +/- 5% µm (Op. Istr. n° 4).
Liner:	clay coated paper 1 side siliconised.
Release:	85 +/- 25 cN/20mm.
Adhesive:	HT acrylic high tack, difficult to remove.
Grammage:	30 +/- 5 g/m2.
Adhesion after 20 min.:	min. 550 N/m. Peel 180° at 20°C on steel (Op. Istr. n° 7).
Adhesion after 72 h. :	min. 800 N/m. Peel 180° at 20°C on steel (Op. Istr. n° 7).
Method of application:	dry.
Application temperature:	suggested between 10° and 28°C.
Shrinkage:	< 0,8 mm after 48 h. at 70°C on steel (Op. Istr. n° 8).
Temperature resistance:	from -40°C to +80°C adhered to steel no variation (Op. Istr. n° 15).
Reaction to fire classification:	B-S1-D0 (Standard EN 13501-1:2007+A1 Classification report CSI n° 0268\DC\REA\14_3).
Railway vehicles classification:	The product complies with the tests T10.01, T10.02, T10.04 and T11.01 requirements R1 and R7 for HL1 and HL2 of standard EN 45545-2:2013+A1:2015 (Classification report CSI n° 0077\DC\TOX\21).

The product complies with the tests T02 requirements R1 and R7 for HL1, HL2 and HL3 of standard EN 45545-2:2013+A1:2015 (Classification report CSI n° 0873\DC\REA\21).

The product complies with the tests T03.01 requirements R1 and R7 for HL1, HL2 and HL3 of standard EN 45545-2:2013+A1:2015 (Classification report CSI n° 0873\DC\REA\21_2).

Seawater resistance: adhered to steel no variation after 100 h. at 20°C (Op. Istr. n° 14).

Average expected lifetime

Film for internal use.

Storage

1 years, film must be kept warehoused at room temperature (20°C / 50% R.H.) suspended horizontally or placed in a vertically upright position in polythene bag.

Note

The values and the data given are based on tests we believe to be reliable and are typical values intended only as a source of information, and do not constitute a guarantee. **Purchasers must independently determine, before use, the suitability of the material for their own specific use and under their own operating conditions** with the aim to determine if the APA product is suited for the specific goal and is furthermore suited for the use and the pre-selected application-method.

General information

Warranty / exclusions of liability

APA materials are guaranteed to be free from all manufacturing defects. In the event of ascertained defectiveness of the product, APA shall replace the materials used upon manufacturing the decorations.

APA shall not be liable for any additional costs, such as the work necessary for reprinting the design, the losses related to production time, the costs for removing or re-applying the graphics. APA, in addition, does not assume responsibility for the replacement of materials not produced by APA.

A.P.A. SpA cannot be held responsibility for any damages other than the substitution of the goods.

APA guarantees to maintain the interval of the variability of the colours of its products in the best possible way, using instrumental and visual checks.

To avoid colour variation, all the parts of the vinyl applied have to belong to the same production batch. It is also the case for decorations that are required for a long duration of time, updating or improvements of the decoration. Therefore, it is recommended to ask beforehand for the required material, belonging to the same production batch.

The feature of a metal colour depends of the angle of vision of the products. For a uniform colour all parts must be applied maintaining the same direction of orientation.

No salesman, representative, agent or distributor has authority to supply data different from those reported in this Technical Data Sheet. To make improvements all products may be modified without prior notice.

For a safe use of the self-adhesive materials by A.P.A. it is recommended to read the dedicated safety information.

For a safe use of the cleaners mentioned in this data sheet it is recommended to read the dedicated safety sheets.

Plotter cut, peeling and transport

Film quality cut depends strictly on the type of plotter used, the user conditions, the plotter blade, and on the cut pressure exercised on the blade. Therefore, it is important to know the characteristics of your own tool equipment and make prior cut test on film with the blade in good conditions.

For an optimal weeding, the regulation of the blade cut depth should produce a slight liner incision.

A light pressure causes an incomplete film cut.

An excessive cut causes the net liner cut with consequent problems of plotter trail, characters lifting and excessive blade usage.

We recommend to weed just after the cut or within the shortest possible time. This avoids a reunification of the adhesive with consequent weeding difficulties.

In order to transport the graphics from the liner to the surface to be decorated, we suggest the use of an Application Tape with a low adhesive capability. If necessary, to facilitate the detachment, turn over the cut graphic on the table with the liner facing upward and pull the liner instead of the tape.

Application

The film is conceived for a highly professional use.

The staff that apply the vinyl must possess the requirements and the training necessary.

The film is developed for the decoration of flat and porous surfaces such as wood, brick, emulsion-painted panels.

Due to the high tack film adhesiveness, **it is important to acknowledge that during the removal process, it is possible that varnish or primer can be peeled off together with the film. Furthermore, possible glue traces can remain on the surface.**

Before applying the film always test the compatibility between the self-adhesive vinyl and the surface of the decoration and in particular ensure that the surface is perfectly dry and free of dust or other substrates that could compromise the adhesion of the film and cause it to detach in the future.

Before making the decoration always make a compatibility test between the self-adhesive film and the surface to be decorated.

In the presence of irregular walls the use of application roller "AC RULL" is recommended. For the use of roller follow the attached instructions.

It is recommended to apply the film in a room with a temperature between 10 and 28°C.

Apply the vinyl only using the dry method. Do not use water.

This vinyl is not compatible with:

- Non-flat surfaces, slightly curves are allowed
- surfaces with small superficial tensions, silicone, rubber, PP, PE and all apolar surfaces
- painted surfaces with poor adhesion of the paint to the surface underneath
- dusty surfaces
- dirty surfaces
- flexible surfaces such as banners, truck curtains or textiles
- surfaces that give out gas (out-gassing)
- gasoline vapors or spillages

Cleaning the vinyl

Use water with soft cloths and non-aggressive detergents.

Do not use rough sponges and cloths, abrasive creams or very strong solvents. Cleaning with unsuitable products and tools could cause a premature deterioration of the vinyl. To remove ground in dirt, we advise the use of the quick cleaner APA CLEANER FILM and water. **Do not use wax or polishing products** which, in addition to being difficult to remove, may alter or accelerate the deterioration of the film.

Some films with high pigment content may leave a light coloured mark on the cloth upon cleaning. This event is normal, and becomes more visible if the film is rubbed vigorously or cleaned with detergents containing solvent. So as not to alter the appearance of the film, we recommend cleaning the surface gently and evenly.

Maintenance

The surface of the vinyl is delicate and therefore should be treated with care. Avoid rubbing against objects that could cause scratches or ripping of the vinyl beyond repair.

An extended exposition to solar rays and to atmospheric agents could provoke a premature aging of the film, especially for the parts exposed horizontally or to the south.

In conclusion, we recommend protecting the decorated surface from the sun and the elements to the greatest extent possible.

If a film deterioration should arise, for example, fading, change of colour or become brittle, then an immediate removal is recommended.

For a good maintenance of the vinyl regular cleaning is recommended. To maintain the original finish of the vinyls with clear colours it is essential not to allow dirt to accumulate.

Removal

Due to the high tack film adhesiveness, **it is important to acknowledge that during the removal process, it is possible that varnish or primer can be peeled off together with the film. Furthermore, possible glue traces can remain on the surface.**

During the removal process it is important to apply heat with a heat gun to the self-adhesive vinyl.

The operations of the vinyl removal are conditioned by many factors, such as the time passed from the application, exposure of the decoration either outdoors or indoors, type of surface, temperature of the room and of the surface, etc... **Therefore it is difficult to quantify and determine General Data the speed and execution time of the removal by A.P.A. S.p.A.**

The company APA cannot be held responsible of any damage caused during the removal phase and/or damages of the surface upon which the film has been applied.

CSI SpA
Certificazione e Testing

Sede Legale
Cascina Traversagna, 21
20030 SENAGO (MI)
Direzione - Uffici - Laboratori
Viale Lombardia, 20
20021 BOLLATE (MI)
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

R.E.A. 1466310
Reg. Imprese 352168/8620/18
C.F./P.IVA IT11360160151
Cap. Sociale euro 1.040.000

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE *CLASSIFICATION REPORT* 0268\DC\REA\14_3 Rev. 1

Rapporto di classificazione di reazione al fuoco del prodotto
Reaction to fire classification report of product : **SERIE HT / AP/HT80 / AP/HT90 / AP/HT91**

Descrizione
Description..... : **Vedi pag. 2 / see page 2**

Per conto di
On behalf of..... : **A.P.A S.p.A.**

Indirizzo
Address..... : **Via Marradi, 1
20123 Milano**

Norma tecnica: **EN 13501-1 - Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco**
Technical standard: EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

Data / *Date*.....: 02/06/2014



1. DATI GENERALI / *GENERAL DATA* :

Identificazione delle norme di riferimento / *Standard reference identification:*

- EN 13501-1:2007+A1 - **Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco**
- *EN 13501-1:2007+A1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.*
- EN ISO 11925-2:2010 **Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - parte 2 - innesco quando soggetto al diretto contatto della fiamma**
- *EN ISO 11925-2:2010 Reaction to fire tests for building products - part. 2 -ignitability when subjected to direct impingement of flame.*
- EN 13823:2010 **Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - Prodotti edilizi escluse le pavimentazioni esposti ad un attacco termico di un singolo elemento in combustione**
- *EN 13823:2010 Reaction to fire tests for building products _ Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item.*

2. IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE / *PROCEDURES IDENTIFICATION*

- Procedura normalizzata / *Standard procedure* :..... : **SI / YES**
- Controllo calcoli e trasferimento dati / *Calculation and data transfer check* : **SI / YES**

3. DETTAGLI DEL PRODOTTO CLASSIFICATO / *DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT*

3.1 Natura e impiego / *Nature and end use application* :

Il prodotto **SERIE HT / AP/HT80 / AP/HT90 / AP/HT91** è definito come un rivestimento murale decorativo. La sua classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego:

*The product **SERIE HT / AP/HT80 / AP/HT90 / AP/HT91** is defined as a decorative wallcovering. Its classification is valid for the following end use application(s):*

- Rivestimento parete – Incollato su supporto incombustibile o cartongesso
- *Wall covering – Glued on non combustible substrate or gypsum plasterboard*
- Rivestimento soffitto – Incollato su supporto incombustibile o cartongesso
- *Ceiling covering – Glued on non combustible substrate or gypsum plasterboard*

3.2 Descrizione / *Description:*

Il prodotto **SERIE HT / AP/HT80 / AP/HT90 / AP/HT91** è compiutamente descritto nei rapporti di prova in sussidio della classificazione elencati in 5.1

*The product **SERIE HT / AP/HT80 / AP/HT90 / AP/HT91** is fully described in the test reports in support of the classification listed in 5.1.*

4. DICHIARAZIONI / *DECLARATIONS*

- Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto indicato in copertina secondo le procedure stabilite nella norma EN 13501-1 /
- *This classification report defines the classification assigned to the product mentioned on the cover in accordance with the procedures given in EN 13501-1.*
- I risultati di prova contenuti nel presente rapporto di classificazione si riferiscono esclusivamente al campione provato
- *Test results contained in this classification report relate only to the specimens tested.*
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile di Laboratorio
- *The test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director.*



5. RAPPORTI DI PROVA E RISULTATI DI PROVA IN SUPPORTO DI QUESTA CLASSIFICAZIONE
TEST REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION

5.1 Rapporti di prova / test reports

Nome del laboratorio / <i>Name of laboratory</i>	Nome del Committente / <i>Name of sponsor</i>	Numero di Identificazione del rapporto di prova / <i>Test report ref. No.</i>	Metodo di prova / <i>test method</i>
CSI S.p.A.	A.P.A S.p.A.	0268/DC/REA/14_1	EN 13823
CSI S.p.A.	A.P.A S.p.A.	0268/DC/REA/14_2	EN ISO 11925-2

5.2 Risultati di prova per prodotti da costruzione esclusi i pavimenti

Test results for construction products except floorings

Metodo di prova <i>Test method</i>	Parametro <i>Parameter</i>	Numero di prove <i>Number of tests</i>	Risultati / <i>Results</i>	
			Parametri continui media / <i>Continuous parameter average</i>	Parametri di conformità / <i>Compliance parameter</i>
EN ISO11925-2				
Attacco della fiamma in superficie <i>Surface flame attack</i> Applicazione 30 s / 30 s exposure	Fs ≤ 150 mm	6	(-)	S / Y
Attacco della fiamma all'estremità <i>Edge flame attack</i> Applicazione 30 s / 30 s exposure	Fs ≤ 150 mm	6	(-)	S / Y
Gocce/parti accese / <i>Flaming droplets/particle</i>	Innesco della carta da filtro/ <i>Ignition of the filter paper</i>	12	(-)	N / N
EN 13823				
	FIGRA _{0,2MJ}	3	0	(-)
	FIGRA _{0,4MJ}		0	(-)
	LFS < Edge		(-)	S / Y
	THR _{600s} [MJ]		1,0	(-)
	SMOGRA [m ² /s ²]	3	4,0	(-)
	TSP _{600s} [m ²]		45,6	(-)
	Gocce/parti accese <i>Flaming droplets/ particles</i>	3	(-)	N / N



6. CLASSIFICAZIONE E CAMPO DIRETTO DI APPLICAZIONE *CLASSIFICATION AND DIRECT FIELD OF APPLICATION*

6.1 Riferimenti e campo diretto di applicazione / *Reference and direct field of application*

Questa classificazione è stata condotta conformemente alla clausola 8.2 della EN 13501-1:2007+A1.
This classification has been carried out in accordance with clause 8.2 of EN 13501-1: 2007+A1.

6.2 Classificazione / *Classification*

Il prodotto **SERIE HT / AP/HT80 / AP/HT90 / AP/HT91** in relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco è classificato:

*The product **SERIE HT / AP/HT80 / AP/HT90 / AP/HT91** in relation to its fire reaction behaviour is classified.*

B

La classificazione aggiuntiva in relazione allo sviluppo di fumo è:

The additional classification in relation to smoke production is:

s1

La classificazione aggiuntiva in relazione alle gocce/particelle accese è:

The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

d0

Il formato per la classificazione di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione eccetto i pavimenti è la seguente:

The format of the reaction to fire classification for construction products except flooring is:

Comportamento al fuoco <i>Fire behaviour</i>		Sviluppo di fumo <i>Smoke production</i>			Parti infiammate <i>Flaming droplets</i>	
B	-	s	1	-	d	0

6.3 Campo di applicazione / *Field of application*

Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego /

This classification is valid for the following end use conditions:

- Incollato su supporto incombustibile o cartongesso
Glued on non combustible substrate or gypsum plasterboard
- Senza cavità
Without gap
- Tipo di fissaggio: incollato
Type of fixings: glued



Questa classificazione è anche valida, per i seguenti parametri del prodotto /
This classification is also valid, , for the following product parameters:

- Colore: qualsiasi
Colour: any
- Altre denominazioni commerciali incluse:
Other trade names included:

AP/H90-WL
AP/H80-WL

7. LIMITAZIONI / *LIMITATIONS*

7.1 Avvertimento / *Warning*

Questo documento non rappresenta un'approvazione di tipo od una certificazione del prodotto
This document does not represent type approval or certification of the product.

La classificazione assegnata al prodotto in questo rapporto è relativa ad una dichiarazione di conformità del fabbricante nel contesto del sistema 3 di attestazione di conformità e marcatura CE ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione.

Il fabbricante ha presentato una dichiarazione, che è conservata in archivio. Questo conferma che il progetto del prodotto non richiede specifici processi, procedure o fasi (p.e. senza aggiunta di ritardanti di fiamma, limitazione del contenuto organico, o aggiunta di cariche) che sono diretti a migliorare la prestazione al fuoco per ottenere la classificazione ottenuta. Come conseguenza il fabbricante ha concluso che il sistema 3 di attestazione è appropriato. Il laboratorio di prova, pertanto, non ha svolto alcun ruolo nel campionamento del prodotto per la prova, anche se conserva riferimenti appropriati, forniti dal fabbricante, a fornire la tracciabilità dei campioni provati.

The classification assigned to the product in this report is appropriate to a declaration of conformity by the manufacturer within the context of system 3 attestation of conformity and CE marking under the Construction Products Directive.

The manufacturer has made a declaration, which is held on file. This confirms that the products design requires no specific processes, procedures or stages (e.g. no addition of flame-retardants, limitation of organic content, or addition of fillers) that are aimed at enhancing the fire performance in order to obtain the classification achieved. As a consequence the manufacturer has concluded that system 3 attestation is appropriate.

The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the product for the test, although it holds appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of the samples tested.

DATA
Date

RESP. DIVISIONE
Division Head

RESP. DEL CENTRO
Managing Director

02/06/2014

Paolo Mele

Raoul Gatti

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

0077\DC\TOX\21

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

15/07/2021

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

SERIE SX*, AP/6*, L/11*, XF*, S/*, FS/*, AP/HT*. HT*, AB/*, AV/*

CLIENTE / CUSTOMERA.P.A. SPA
VIA RUFFILLI, 6
20060 PESSANO CON BORNAGO (MI)**NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD**

EN 45545-2:2013 + A1:2015 - ISO 5659-2:2017

0077\DC\TOX\21

15/07/2021

Dati generali / General data

Data ricevimento campione / Date of test specimen arrival: 22/06/2021

Data accettazione campione /Date of test specimen acceptance: 22/06/2021

Data inizio prove / Test beginning date: 13/07/2021

Data fine prove / Test end date: 13/07/2021

Luogo di prova/ Test site: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/ Deviations from test methods: NO/NO

Campionamento/Sampling

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. / The initial sampling has been done by the customer.

Campioni analizzati / Samples tested:

3 Provette campione denominate / 3 Specimens of sample identified:

SERIE SX*, AP/6*, L/11*, XF*, S/*, FS/*, AP/HT*. HT*, AB/*, AV/*

Descrizione	:	Pellicola autoadesiva IN PVC.
Description	:	PVC self-adhesive film.
Massa areica / Mass per area unit	:	130 g/m ²
Spessore / Thickness	:	0,1 mm

0077\DC\TOX\21

15/07/2021

Tipo di substrato / Substrate type:

Lastra in acciaio come da EN 45545-2:2013+A1:2015 tabella 7
Steel sheet according to EN 45545-2:2013+A1:2015 Table 7

Allestimento del campione / Specimen mounting and fixing:
Appoggiato su substrato.
Loose laid on substrate.

Dichiarazioni / Declaration

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato / Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested specimen

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro / This test report cannot be reproduced partially without the consent of the test center managing director

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet.

Risultati / Results:

Metodo di prova / Test method: ISO 5659-2:2017

Campione / Specimen N°	NON FLAMING 50 KW/m ²		
	D _{4min}	D _{max}	VOF4
1	68,8	96,2	235,0
2	56,4	78,8	191,7
3	59,7	82,9	204,8
Media / Average	61,6	86,0	210,5

0077\DC\TOX\21

15/07/2021

Metodo di prova / Test method: EN 45545-2:2013+A1:2015 Annex C Method 1

GAS	CONCENTRAZIONE 240 s CONCENTRATION 240 s ppm	CONCENTRAZIONE 480 s CONCENTRATION 480 s ppm
ANIDRIDE CARBONICA CARBON DIOXIDE	1073	1127
OSSIDO DI CARBONIO CARBON MONOXIDE	90	160
ACIDO CLORIDRICO HYDROGEN CHLORIDE	< 0,1	< 0,1
ACIDO BROMIDRICO HYDROGEN BROMIDE	< 0,1	< 0,1
ACIDO FLUORIDRICO HYDROGEN FLUORIDE	< 0,1	< 0,1
ACIDO CIANIDRICO HYDROGEN CYANIDE	< 0,1	< 0,1
OSSIDI DI AZOTO NITROGEN OXIDES	< 0,1	< 0,1
ANIDRIDE SOLFOROSA SULPHUR DIOXIDE	< 0,1	< 0,1

NON FLAMING 50 KW/m2	
CIT 240s	CIT 480s
0,008	0,013

0077\DC\TOX\21

15/07/2021

Il prodotto **è conforme** alla norma EN 45545-2:2013+A1:2015 requisiti **R1 e R7**

per HL1 e HL2 per le prove **T10.01, T10.02, T10.04 e T11.01**

The product **complies** with the tests **T10.01, T10.02, T10.04** and **T11.01** requirements **R1** and **R7**

for HL1 and HL2 of standard EN 45545-2:2013+A1:2015

DATA
Date

Operating Sector Reaction to Fire
Operating Sector Reaction to Fire


BA Product Conformity Assessment
BA Product Conformity Assessment

15/07/2021

Dr. Lorenzo Zavaglio



Ing. P. Fumagalli



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

0873\DC\REA\21

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

15/07/2021

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

SERIE SX*, AP/6*, L/11*, XF*, S/*, FS/*, AP/HT*. HT*, AB/*, AV/*

CLIENTE / CUSTOMERA.P.A. SPA
VIA RUFFILLI, 6
20060 PESSANO CON BORNAGO (MI)**NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD**

ISO 5658-2:2006+A1:2011 - Reaction-to-fire tests – Spread of flame – Part 2: Lateral spread on building products in vertical configuration

0873\DC\REA\21

15/07/2021

Dati generali / General data

Data ricevimento campione / Date of test specimen arrival: 22/06/2021

Data accettazione campione /Date of test specimen acceptance: 22/06/2021

Data inizio prove / Test beginning date: 13/07/2021

Data fine prove / Test end date: 13/07/2021

Luogo di prova/ Test site: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/ Deviations from test methods: NO/NO

Campionamento/Sampling

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. / The initial sampling has been done by the customer.

Campioni analizzati / Samples tested:

6 Provette campione denominate / 6 Specimens of sample identified:

SERIE SX*, AP/6*, L/11*, XF*, S/*, FS/*, AP/HT*. HT*, AB/*, AV/*

Descrizione	:	Pellicola autoadesiva IN PVC.
Description	:	PVC self-adhesive film.
Massa areica / Mass per area unit	:	130 g/m ²
Spessore / Thickness	:	0,1 mm

0873\DC\REA\21

15/07/2021

Tipo di substrato / Substrate type:

Lastra in acciaio conforme alla tabella 7 della norma EN 45545-2:2013+A1:2015.

Stell sheet complying to table 7 of the EN 45545-2:2013+A1:2015 standard.

Allestimento del campione / Specimen mounting and fixing:

Incollato su substrato.

Glued on substrate

Condizionamento secondo EN 13238 : 23 °C - 50 % u.r. fino a massa costante

Conditioning compliing EN 13238 : 23 °C - 50 % r.h. until constant mass

Dichiarazioni / Statement

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato / Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested specimen

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro / This test report cannot be reproduced partially without the consent of the test center managing director

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet.

Risultati / Results:

ISO 5658-2:2006+A1:2011

Senso longitudinale / Machine direction

Identificazione della provetta/ Specimen identification	N. 1	N. 2	N. 3	Media Average
Tempo di innesco / Ignition time [s]	24	19	14	19
Tempo di spegnimento / Flame out time [s]	64	69	49	61
Zona danneggiata / Extent of burn [mm]	290	300	300	297
Durata della prova / Test duration [s]	600	600	600	600
Calore medio per la combustione sostenuta / Average heat for substained burning [MJ/m ²]	1,34	0,97	0,83	1,05
Flusso di calore critico allo spegnimento Critical heat flux at extinguishment CFE [KW/m ²]	31,2	30,0	30,0	30,4

0873\DC\REA\21

15/07/2021

Senso trasversale / Cross direction

Identificazione della provetta/ Specimen identification	N. 1	N. 2	N. 3	Media Average
Tempo di innesco / Ignition time [s]	19	23	13	18
Tempo di spegnimento / Flame out time [s]	82	66	48	65
Zona danneggiata / Extent of burn [mm]	275	300	300	292
Durata della prova / Test duration [s]	600	600	600	600
Calore medio per la combustione sostenuta / Average heat for substained burning [MJ/m ²]	1,35	1,23	1,03	1,20
Flusso di calore critico allo spegnimento Critical heat flux at extinguishment CFE [KW/m ²]	32,9	30,0	30,0	31,0

0873\DC\REA\21

15/07/2021

Il prodotto è **conforme** alla norma EN 45545-2:2013+A1:2015 requisiti **R1** e **R7** per HL1, HL2 e HL3 per la prova **T02**

The product **complies** with the test **T02** requirement **R1** and **R7** for HL1, HL2 and HL3 of standard EN 45545-2:2013+A1:2015

DATA
Date

Operating Sector Reaction to Fire
Operating Sector Reaction to Fire


BA Product Conformity Assessment
BA Product Conformity Assessment

15/07/2021

Dr. Lorenzo Zavaglio



Ing. P. Fumagalli



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

0873\DC\REA\21_2

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

15/07/2021

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

SERIE SX*, AP/6*, L/11*, XF*, S/*, FS/*, AP/HT*. HT*, AB/*, AV/*

CLIENTE / CUSTOMERA.P.A. SPA
VIA RUFFILLI, 6
20060 PESSANO CON BORNAGO (MI)**NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD**

ISO 5660-1:2015 - Reaction-to-fire tests – Heat release, smoke production and mass loss rate

0873\DC\REA\21_2

15/07/2021

Dati generali / General data

Data ricevimento campione / Date of test specimen arrival: 22/06/2021

Data accettazione campione /Date of test specimen acceptance: 22/06/2021

Data inizio prove / Test beginning date: 13/07/2021

Data fine prove / Test end date: 13/07/2021

Luogo di prova/ Test site: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/ Deviations from test methods: NO/NO

Campionamento/Sampling

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. / The initial sampling has been done by the customer.

Campioni analizzati / Samples tested:

3 Provette campione denominate / 3 Specimens of sample identified:

SERIE SX*, AP/6*, L/11*, XF*, S/*, FS/*, AP/HT*. HT*, AB/*, AV/*

Descrizione	:	Pellicola autoadesiva IN PVC.
Description	:	PVC self-adhesive film.
Massa areica / Mass per area unit	:	130 g/m ²
Spessore / Thickness	:	0,1 mm

0873\DC\REA\21_2

15/07/2021

Tipo di substrato / Substrate type:

Lastra in acciaio conforme alla tabella 7 della norma EN 45545-2:2013+A1:2015.

Stell sheet complying to table 7 of the EN 45545-2:2013+A1:2015 standard.

Allestimento del campione / Specimen mounting and fixing:

Incollato su substrato.

Glued on substrate.

Condizionamento secondo EN 13238 : 23 °C - 50 % u.r. fino a massa costante

Conditioning compliing EN 13238 : 23 °C - 50 % r.h. until constant mass

Dichiarazioni / Statement

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato / Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested specimen

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro / This test report cannot be reproduced partially without the consent of the test center managing director

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet.

Risultati / Results:

Metodo di prova / Test method: ISO 5660-1

PROVINO N° / SPECIMEN N°	1	2	3	Media Average
Preparazione del provino / Specimen preparation	Presenza del telaio di contenimento / Retainer frame presence			-
Area della superficie del provino / Specimen surface area [cm ²]	88,4	88,4	88,4	88,4
Costante di calibrazione C della velocità del flusso nel condotto / Orifice flow rate calibration constant C	0,0419	0,0419	0,0419	0,0419
Irraggiamento / Heat flux [kW/m ²]	50	50	50	50
Velocità del flusso nel condotto di estrazione / Exhaust system flow rate [m ³ /s]	0,024	0,024	0,024	0,024
Tempo di innesco / Time to ignition [s]	50	55	51	52
Tempo estinzione fiamma / Flameout [s]	72	109	116	99
Tempo di durata della prova / Test end time [s]	1200	1200	1200	1200
Valore medio nei primi 180 s dopo l'innesco / Average values for the first 180 s after ignition [kW/m ²]	4,98	3,00	11,5	6,5
Calore totale rilasciato / Total heat release [MJ/m ²]	1,1	1,3	2,3	1,6
Picco del tasso di rilascio di calore / Heat release rate peak [kW/m ²]	25,5	28,5	37,8	30,6
Tasso di rilascio di calore medio / Average heat release rate [kW/m ²]	2,6	0,9	19,7	7,7
Massima emissione media di calore / Maximum Average Heat Emission (MAHRE) [kW/m ²]	8,5	6,5	18,8	11,3

Il prodotto **è conforme** alla norma EN 45545-2:2013+A1:2015 requisiti **R1** e **R7** per HL1, HL2 e HL3 per la prova **T03.01**

The product **complies** with the test **T03.01** requirements **R1** and **R7** for HL1, HL2 and HL3 of standard EN 45545-2:2013+A1:2015

DATA
Date

Operating Sector Reaction to Fire
Operating Sector Reaction to Fire


BA Product Conformity Assessment
BA Product Conformity Assessment

15/07/2021

Dr. Lorenzo Zavaglio



Ing. P. Fumagalli



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa / *The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature.*